



Datenblatt Glasgewebebeschlauch GS.PUR-ME (Meterware)

Konform gemäß RoHS Richtlinie 2011/65 EU sowie REACH-Verordnung EG 1907/2006

gefertigt nach DIN EN 60684-3-409 | Isolierstoffklasse F 155° C | UL 1441 File E203174 

Anwendung:

Im Elektromotoren- und Transformatorenbau, zum Schutz elektrisch, thermisch und mechanisch beanspruchter Komponenten wie auch im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau.

Aufbau:

Das Glasgewebe besteht aus alkalifreiem E-Glas. Es ist voll deckend auf unseren modernen Flechtmaschinen in der hauseigenen Flechterei geflochten und besitzt je nach Innendurchmesser und/oder Konstruktion eine Wandstärke von 0,2 mm bis 0,8 mm. In einem nächsten Arbeitsgang wird der Glasgewebebeschlauch dem Innendurchmesser entsprechend auf Maß gebracht (gerundet).

Imprägnierung:

Die Imprägnierung besteht aus hochwertigen hydrolysebeständigen PUR Imprägnierlacken, die je nach Wandstärke und Durchschlagsspannung in mehreren Arbeitsschritten mit dem Glasgewebebeschlauch verbunden werden.

Eigenschaften:

Durchschlagsfestigkeit	4 - 6kV
Nennspannung	1,0kV
Dauertemperatur	+ 155° C
Kurzfristige Temperatur	+ 180° C
Kältebeständigkeit	bis - 30° C geeignet. Bei fester Verlegung sind auch niedrigere Temperaturen möglich.
Halogenfrei	
Beständig gegen Feuchtigkeit	
Beständig gegen handelsübliche Öle und Tränklacke,	
Nicht gesundheitsgefährdend (physiologische Indifferenz)	

Maße und Toleranzen:

Nenn-Innendurchmesser in mm:

Von	0,5	2,1	6,1	8,1	14,1	20,1	25,1
Bis	2,0	6,0	8,0	14,0	20,0	25,0	50,0
Toleranz:	+0,3	+0,4	+0,5	+0,5	+0,8	+1,0	+1,2
Wandstärke:	0,5±0,1	0,5±0,1	0,5±0,1	0,6±0,1	0,65±0,1	0,7±0,1	1,0±0,2

Hartmann! Auf dem Schlauch stehen andere.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen. Sie gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.



Datenblatt Glasgewebeschlauch GS.PUR-ME (Meterware)

Konform gemäß RoHS Richtlinie 2011/65 EU sowie REACH-Verordnung EG 1907/2006

gefertigt nach DIN EN 60684-3-409 | Isolierstoffklasse F 155°C | UL File E203174 

Ausführungen und Farben:

Von 0,5 mm bis 20,0 mm
natur (farblos) und in schwarz vollfarbig imprägniert

0,5 mm - 8,0 mm
vollfarbig in der Farbe rot, grün, blau, braun, gelb imprägniert

0,5 mm - 20,0 mm
natur (farblos) und mit Kennfaden schwarz, rot, grün, blau, braun, gelb

Lieferung:

Von 0,5 mm bis 20,0 mm sind je nach Bestellmenge, Verpackungseinheiten à 25 Meter, 50 Meter und 100 Meter möglich.

Ab Durchmesser 22,0 mm bis zu 50,0 mm werden diese Glasgewebeschläuche als Meterware mit einer Durchschlagsfestigkeit von 4kV produziert und geliefert.

Verpackungseinheiten für Meterware: 22,0 mm bis 38,0 mm – 50 Meter
40,0 mm bis 50,0 mm – 25 Meter

Eine Konfektionierung der Glasgewebeschläuche ist ebenso auf den eigenen Schneidemaschinen möglich.

Andere Ausführungen und/oder Kombinationen auf Anfrage.

Hartmann! Auf dem Schlauch stehen andere.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen. Sie gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.